




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 27.10.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
177805	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.860	0.017	0.006	0.232	0.010	0.020	0.020	0.007	0.003	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"									
177805	260712476A	57.217(KSI)	76.957(KSI)	25(%)									
177805	260712477A	56.751(KSI)	76.286(KSI)	25(%)									
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO		PARTIDA			
177805	260712483A	8	18	7.50	12.2	96.700	A-6	0000084215		000080			
177805	260712484A	8	18	7.50	12.2	96.700	A-6	0000084215		000080			
177805	260712485A	10	18	7.50	12.2	96.700	A-6	0000084215		000080			
COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE										
177805	260712483A	1000991129	3379										
177805	260712484A	1000991129	3379										
177805	260712485A	1000991129	3379										
FIN DE DATOS													