




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 27.10.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
177803	ASTM A-36/A-572-50	0.205	0.840	0.020	0.006	0.212	0.030	0.030	0.030	0.007	0.004	0.003	
277881	ASTM A-36/A-572-50	0.202	0.850	0.016	0.008	0.202	0.020	0.020	0.030	0.006	0.003	0.002	
277884	ASTM A-36/A-572-50	0.182	0.850	0.014	0.010	0.209	0.020	0.030	0.020	0.006	0.004	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
177803	260712532A	56.854 (KSI)	76.058 (KSI)	24(%)
177803	260712533A	56.225 (KSI)	75.420 (KSI)	24(%)
277881	260712536A	57.196 (KSI)	77.877 (KSI)	26(%)
277881	260712537A	57.607 (KSI)	78.294 (KSI)	24(%)
277884	260712521A	54.552 (KSI)	73.719 (KSI)	25(%)
277884	260712522A	54.364 (KSI)	73.376 (KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
177803	260712532A	10	18	7.50	12.2	89.300	A-6	0000084860	000100
177803	260712536A	10	18	7.50	12.2	89.300	A-6	0000084860	000100
277881	260712536A	10	18	7.50	12.2	89.300	A-6	0000084860	000100
277884	260712531A	10	18	7.50	12.2	89.300	A-6	0000084860	000100
277884	260712532A	10	18	7.50	12.2	89.300	A-6	0000084860	000100

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
177803	260712532A	1000991243	3547
177803	260712536A	1000991243	3547
277881	260712536A	1000991243	3547
277884	260712531A	1000991243	3547
277884	260712532A	1000991243	3547

FIN DE DATOS