




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 03.11.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
177400	ASTM A-36/A-572-50	0.189	0.810	0.021	0.007	0.207	0.040	0.030	0.040	0.010	0.003	0.001	
472832	ASTM A-36/A-572-50	0.185	0.910	0.012	0.014	0.207	0.020	0.020	0.020	0.009	0.003	0.004	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
177400	260711659A	63.872(KSI)	78.657(KSI)	21(%)
177400	260711660A	63.946(KSI)	78.588(KSI)	20(%)
472832	260711759A	63.254(KSI)	79.068(KSI)	22(%)
472832	260711871A	63.147(KSI)	78.858(KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
177400	260712797A	48	6	4.00	12.2	17.900	A-6	0000084215	000010
177400	260712798A	48	6	4.00	12.2	17.900	A-6	0000084215	000010
472832	260712795A	48	6	4.00	12.2	17.900	A-6	0000084710	000010
472832	260712797A	48	6	4.00	12.2	17.900	A-6	0000084215	000010

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
177400	260712797A	1000994305	3379
177400	260712798A	1000994305	3379
472832	260712795A	1000994305	3504
472832	260712797A	1000994305	3379

FIN DE DATOS