




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 31.10.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
277954	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.850	0.023	0.007	0.201	0.020	0.030	0.020	0.007	0.005	0.003	
277956	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.820	0.016	0.009	0.200	0.020	0.020	0.020	0.008	0.004	0.003	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
277954	260712726A	54.276 (KSI)	75.063 (KSI)	25 (%)
277954	260712727A	53.462 (KSI)	74.846 (KSI)	25 (%)
277956	260712718A	54.215 (KSI)	74.922 (KSI)	24 (%)
277956	260712719A	54.039 (KSI)	75.501 (KSI)	25 (%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
277954	260712734A	12	18	7.50	12.2	74.400	A-6	0000084215	000070
277954	260712735A	12	18	7.50	12.2	74.400	A-6	0000084215	000070
277954	260712736A	12	18	7.50	12.2	74.400	A-6	0000084215	000070
277956	260712734A	12	18	7.50	12.2	74.400	A-6	0000084215	000070
277956	260712735A	12	18	7.50	12.2	74.400	A-6	0000084215	000070

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
277954	260712734A	1000993204	3379
277954	260712735A	1000993204	3379
277954	260712736A	1000993204	3379
277956	260712734A	1000993204	3379
277956	260712735A	1000993204	3379

FIN DE DATOS