




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 11.11.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
178110	ASTM A-36/A-572-50	0.181	0.820	0.016	0.005	0.230	0.010	0.020	0.020	0.006	0.005	0.001	
278076	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.860	0.012	0.008	0.207	0.010	0.020	0.020	0.005	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
178110	260713302A	61.389 (KSI)	79.160 (KSI)	22(%)
178110	260713303A	61.077 (KSI)	78.363 (KSI)	23(%)
278076	260712836A	64.977 (KSI)	77.431 (KSI)	24(%)
278076	260712837A	64.371 (KSI)	77.881 (KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
178110	260713302A	15	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000084710	000120
278076	260713300A	15	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000084710	000120
278076	260713301A	15	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000084710	000120
278076	260713302A	15	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000084710	000120

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
178110	260713302A	1000996920	3504
278076	260713300A	1000996920	3504
278076	260713301A	1000996920	3504
278076	260713302A	1000996920	3504

FIN DE DATOS													
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--