




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 12.11.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
178112	ASTM A-36/A-572-50	0.211	0.850	0.016	0.004	0.200	0.010	0.020	0.020	0.009	0.004	0.003	
178115	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.920	0.014	0.007	0.239	0.020	0.020	0.030	0.006	0.004	0.001	
278297	ASTM A-36/A-572-50	0.186	0.850	0.019	0.004	0.223	0.020	0.020	0.030	0.006	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
178112	260713342A	61.767 (KSI)	79.415 (KSI)	22(%)
178112	260713343A	62.013 (KSI)	79.340 (KSI)	20(%)
178115	260713340A	65.811 (KSI)	76.604 (KSI)	22(%)
178115	260713341A	65.557 (KSI)	77.049 (KSI)	21(%)
278297	260713312A	61.388 (KSI)	78.338 (KSI)	23(%)
278297	260713313A	60.838 (KSI)	78.718 (KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
178112	260713345A	15	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000084710	000120
178115	260713345A	15	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000084710	000120
178115	260713347A	15	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000084710	000120
278297	260713347A	15	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000084710	000120
278297	260713348A	15	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000084710	000120

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
178112	260713345A	1000997204	3504
178115	260713345A	1000997204	3504
178115	260713347A	1000997204	3504
278297	260713347A	1000997204	3504
278297	260713348A	1000997204	3504

FIN DE DATOS