




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 12.11.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
178115	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.920	0.014	0.007	0.239	0.020	0.020	0.030	0.006	0.004	0.001	
278296	ASTM A-36/A-572-50	0.186	0.860	0.023	0.009	0.220	0.040	0.020	0.030	0.007	0.004	0.001	
278297	ASTM A-36/A-572-50	0.186	0.850	0.019	0.004	0.223	0.020	0.020	0.030	0.006	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
178115	260713340A	65.811(KSI)	76.604(KSI)	22(%)
178115	260713341A	65.557(KSI)	77.049(KSI)	21(%)
278296	260713318A	64.561(KSI)	76.229(KSI)	25(%)
278296	260713319A	65.178(KSI)	77.123(KSI)	24(%)
278297	260713312A	61.388(KSI)	78.338(KSI)	23(%)
278297	260713313A	60.838(KSI)	78.718(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
178115	260713346A	15	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000084710	000120
278296	260713350A	15	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000084710	000120
278297	260713349A	15	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000084710	000120
278297	260713350A	15	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000084710	000120

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
178115	260713346A	1000997203	3504
278296	260713350A	1000997203	3504
278297	260713349A	1000997203	3504
278297	260713350A	1000997203	3504

FIN DE DATOS