




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 19.11.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
278557	ASTM A-36/A-572-50	0.201	0.890	0.018	0.007	0.198	0.020	0.020	0.030	0.007	0.004	0.001	
278558	ASTM A-36/A-572-50	0.183	0.830	0.013	0.006	0.194	0.020	0.020	0.020	0.007	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
278557	260713712A	63.776 (KSI)	78.676 (KSI)	21(%)
278557	260713713A	62.614 (KSI)	77.829 (KSI)	21(%)
278558	260713714A	62.763 (KSI)	77.566 (KSI)	22(%)
278558	260713715A	62.697 (KSI)	77.624 (KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
278557	260713743A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000084710	000090
278558	260713743A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000084710	000090
278558	260713744A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000084710	000090
278558	260713745A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000084710	000090

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
278557	260713743A	1001000097	3504
278558	260713743A	1001000097	3504
278558	260713744A	1001000097	3504
278558	260713745A	1001000097	3504

FIN DE DATOS													
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--