




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 18.11.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
278421	ASTM A-36/A-572-50	0.199	0.830	0.028	0.004	0.250	0.020	0.040	0.020	0.006	0.005	0.001	
278553	ASTM A-36/A-572-50	0.216	0.880	0.016	0.007	0.220	0.040	0.020	0.030	0.007	0.003	0.001	
278557	ASTM A-36/A-572-50	0.201	0.890	0.018	0.007	0.198	0.020	0.020	0.030	0.007	0.004	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
278421	260713531A	64.220 (KSI)	78.304 (KSI)	22 (%)
278421	260713532A	65.430 (KSI)	78.747 (KSI)	20 (%)
278553	260713711A	62.220 (KSI)	78.068 (KSI)	22 (%)
278553	260713712A	63.703 (KSI)	78.449 (KSI)	20 (%)
278557	260713712A	63.776 (KSI)	78.676 (KSI)	21 (%)
278557	260713713A	62.614 (KSI)	77.829 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
278421	260713722A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000084710	000090
278421	260713723A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000084710	000090
278553	260713721A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000084710	000090
278553	260713722A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000084710	000090
278557	260713722A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000084710	000090

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
278421	260713722A	1000999935	3504
278421	260713723A	1000999935	3504
278553	260713721A	1000999935	3504
278553	260713722A	1000999935	3504
278557	260713722A	1000999935	3504

FIN DE DATOS