




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 29.11.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
178664	ASTM A-36/A-572-50	0.209	0.850	0.015	0.005	0.217	0.020	0.020	0.020	0.007	0.002	0.001	
278840	ASTM A-36/A-572-50	0.207	0.850	0.017	0.004	0.207	0.030	0.020	0.020	0.007	0.004	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
178664	260714318A	63.243(KSI)	78.766(KSI)	21(%)
178664	260714319A	63.752(KSI)	79.260(KSI)	21(%)
278840	260714324A	63.518(KSI)	79.835(KSI)	20(%)
278840	260714326A	63.758(KSI)	79.697(KSI)	26(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
178664	260714322A	30	12	4.00	12.2	28.300	A-6	0000084215	000020
278840	260714325A	30	12	4.00	12.2	28.300	A-6	0000084215	000020
278840	260714326A	30	12	4.00	12.2	28.300	A-6	0000084215	000020

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
178664	260714322A	1001004723	3379
278840	260714325A	1001004723	3379
278840	260714326A	1001004723	3379

FIN DE DATOS