




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 16.12.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
178973	ASTM A-36/A-572-50	0.201	0.880	0.012	0.004	0.214	0.020	0.010	0.007	0.002	0.001	
179001	ASTM A-36/A-572-50	0.182	0.950	0.014	0.008	0.196	0.030	0.020	0.008	0.004	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
178973	260714796A	66.659 (KSI)	79.772 (KSI)	23 (%)
178973	260714797A	67.903 (KSI)	79.969 (KSI)	25 (%)
179001	260714779A	66.396 (KSI)	79.792 (KSI)	24 (%)
179001	260714780A	64.622 (KSI)	78.470 (KSI)	24 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
178973	260715124A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000092814	000110	1001011187	3772
179001	260715124A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000092814	000110	1001011187	3772
179001	260715126A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000092814	000110	1001011187	3772
179001	260715128A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000092814	000110	1001011187	3772

FIN DE DATOS