




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 13.12.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
178971	ASTM A-36/A-572-50	0.197	0.850	0.013	0.004	0.181	0.020	0.010	0.007	0.002	0.001	
178993	ASTM A-36/A-572-50	0.203	0.830	0.014	0.004	0.202	0.020	0.010	0.006	0.002	0.001	
179049	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.820	0.012	0.008	0.223	0.020	0.020	0.006	0.002	0.001	
473483	ASTM A-36/A-572-50	0.189	0.920	0.013	0.006	0.196	0.030	0.030	0.007	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
178971	260715030A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000092814	000110	1001009852	3772
178993	260715026A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000092814	000110	1001009852	3772
179049	260715029A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000092814	000110	1001009852	3772
473483	260715029A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000092814	000110	1001009852	3772
473483	260715030A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000092814	000110	1001009852	3772

FIN DE DATOS