




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 13.12.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA											
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB
171487	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.880	0.017	0.006	0.248	0.010	0.020	0.006	0.002	0.001
179063	ASTM A-36/A-572-50	0.210	0.830	0.025	0.007	0.203	0.020	0.020	0.007	0.005	0.001
179064	ASTM A-36/A-572-50	0.209	0.850	0.012	0.007	0.202	0.030	0.020	0.008	0.003	0.001

PRUEBAS AL PRODUCTO					
COLADA	NO. PAQUETE	T. ELONG.	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON. 8"
171487	260704041A		60(KSI)	79(KSI)	21(%)
171487	260704042A		60(KSI)	79(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
171487	260715079A	12	16.0000	7.0000	12.2000	67.000	0000092814	000120	1001010059	3772
179063	260715076A	12	16.0000	7.0000	12.2000	67.000	0000092814	000120	1001010059	3772
179064	260715076A	12	16.0000	7.0000	12.2000	67.000	0000092814	000120	1001010059	3772
179064	260715077A	12	16.0000	7.0000	12.2000	67.000	0000092814	000120	1001010059	3772

FIN DE DATOS