




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 19.12.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
177619	ASTM A-36/A-572-50	0.210	0.810	0.022	0.007	0.232	0.020	0.020	0.006	0.004	0.003	
279386	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.850	0.018	0.004	0.210	0.010	0.020	0.006	0.004	0.001	
279415	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.890	0.019	0.009	0.223	0.020	0.020	0.007	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO									
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON. 8"		
177619	260712092A				59(KSI)	75(KSI)	24(%)		
177619	260712093A				60(KSI)	76(KSI)	23(%)		
177619	260715296A	63.561(KSI)	77.952(KSI)	22(%)					
177619	260715297A	63.370(KSI)	79.360(KSI)	21(%)					
279386	260715259A	60.351(KSI)	77.661(KSI)	21(%)					
279386	260715260A	61.126(KSI)	79.050(KSI)	23(%)					
279415	260715291A	65.570(KSI)	78.972(KSI)	22(%)					
279415	260715292A	64.750(KSI)	78.180(KSI)	21(%)					

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
177619	260715296A	14	18.0000	6.0000	12.2000	59.500	0000092814	000070	1001012446	3772
177619	260715306A	14	18.0000	6.0000	12.2000	59.500	0000092814	000070	1001012446	3772
279386	260715306A	14	18.0000	6.0000	12.2000	59.500	0000092814	000070	1001012446	3772
279415	260715329A	14	18.0000	6.0000	12.2000	59.500	0000092814	000070	1001012446	3772

FIN DE DATOS