




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 18.12.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
178993	ASTM A-36/A-572-50	0.203	0.830	0.014	0.004	0.202	0.020	0.010	0.006	0.002	0.001	
279130	ASTM A-36/A-572-50	0.203	0.870	0.019	0.005	0.195	0.010	0.020	0.005	0.005	0.003	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
178993	260714848A	62.055 (KSI)	79.617 (KSI)	20 (%)
178993	260714849A	61.363 (KSI)	78.310 (KSI)	21 (%)
279130	260714770A	65.232 (KSI)	78.395 (KSI)	21 (%)
279130	260714772A	63.261 (KSI)	79.076 (KSI)	20 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
178993	260715043A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000092814	000110	1001012019	3772
279130	260715043A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000092814	000110	1001012019	3772
279130	260715044A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000092814	000110	1001012019	3772
279130	260715045A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000092814	000110	1001012019	3772

FIN DE DATOS
