




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 14.01.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
180211	ASTM A-36/A-572-50	0.194	0.910	0.018	0.010	0.190	0.020	0.020	0.005	0.004	0.001	
279665	ASTM A-36/A-572-50	0.199	0.870	0.014	0.006	0.211	0.020	0.030	0.010	0.004	0.002	
480053	ASTM A-36/A-572-50	0.197	0.900	0.011	0.006	0.210	0.020	0.020	0.007	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
180211	260800478A	63.539(KSI)	79.424(KSI)	21(%)
180211	260800479A	61.083(KSI)	78.067(KSI)	22(%)
279665	260715864A	62.545(KSI)	78.415(KSI)	24(%)
279665	260715865A	62.779(KSI)	78.818(KSI)	22(%)
480053	260800338A	64.209(KSI)	78.592(KSI)	21(%)
480053	260800339A	61.499(KSI)	77.003(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
180211	260800526A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.700	0000093138	000040	1001022098	3876
279665	260800568A	15	12.0000	6.5000	12.2000	52.100	0000092814	000040	1001022098	3772
480053	260800528A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.700	0000093138	000040	1001022098	3876

FIN DE DATOS