




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 26.01.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
179155	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.880	0.019	0.006	0.206	0.010	0.010	0.005	0.002	0.001	
279257	ASTM A-36/A-572-50	0.187	0.850	0.015	0.005	0.199	0.020	0.020	0.007	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
179155	260715161A	62.338 (KSI)	79.186 (KSI)	22 (%)
179155	260715162A	63.224 (KSI)	79.702 (KSI)	21 (%)
279257	260715164A	59.214 (KSI)	77.825 (KSI)	24 (%)
279257	260715558A	58.826 (KSI)	77.651 (KSI)	23 (%)
279257	260715559A	59.214 (KSI)	77.825 (KSI)	24 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
179155	260801133A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	0000092814	000130	1001026705	3772
179155	260801134A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	0000092814	000130	1001026705	3772
279257	260801132A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	0000092814	000130	1001026705	3772
279257	260801133A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	0000092814	000130	1001026705	3772

FIN DE DATOS