




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 27.01.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
180090	ASTM A-36/A-572-50	0.203	0.870	0.019	0.004	0.211	0.030	0.020	0.007	0.005	0.001	
180675	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.840	0.017	0.005	0.225	0.010	0.020	0.004	0.005	0.001	
180680	ASTM A-36/A-572-50	0.187	0.860	0.012	0.004	0.218	0.040	0.030	0.007	0.003	0.001	
280644	ASTM A-36/A-572-50	0.194	0.830	0.021	0.008	0.227	0.020	0.030	0.005	0.004	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
180090	260800429A	56.564 (KSI)	77.776 (KSI)	21 (%)
180090	260800430A	57.352 (KSI)	78.445 (KSI)	22 (%)
180675	260801140A	64.055 (KSI)	78.696 (KSI)	26 (%)
180675	260801141A	64.145 (KSI)	79.020 (KSI)	26 (%)
180680	260801145A	65.219 (KSI)	79.789 (KSI)	24 (%)
280644	260801146A	60.778 (KSI)	79.656 (KSI)	23 (%)
280644	260801147A	61.486 (KSI)	79.570 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
180090	260800430A	15	12.0000	6.5000	12.2000	52.100	0000092814	000040	1001027059	3772
180675	260801145A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000092814	000110	1001027059	3772
180680	260801145A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000092814	000110	1001027059	3772
280644	260801147A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000092814	000110	1001027059	3772

FIN DE DATOS