




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 08.02.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
178112	ASTM A-36/A-572-50	0.211	0.850	0.016	0.004	0.200	0.010	0.020	0.009	0.004	0.003	
279037	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.840	0.015	0.005	0.194	0.020	0.020	0.005	0.003	0.003	
280213	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.820	0.018	0.009	0.211	0.010	0.020	0.004	0.004	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON. 8"
178112	260713342A				62(KSI)	79(KSI)	22(%)
178112	260713343A				62(KSI)	79(KSI)	20(%)
178112	260801773A	61.767(KSI)	79.415(KSI)	22(%)			
178112	260801774A	62.013(KSI)	79.340(KSI)	20(%)			
279037	260714578A	59.380(KSI)	77.148(KSI)	21(%)			
279037	260714579A	60.785(KSI)	78.152(KSI)	22(%)			
280213	260800591A	63.906(KSI)	77.821(KSI)	22(%)			
280213	260800592A	63.264(KSI)	77.904(KSI)	23(%)			

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
178112	260801774A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	0000093953	000090	1001031418	4091
178112	260801775A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	0000093953	000090	1001031418	4091
279037	260801775A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	0000093953	000090	1001031418	4091
280213	260801782A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	0000093953	000090	1001031418	4091

FIN DE DATOS