




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 10.02.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA											
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB
179576	ASTM A-36/A-572-50	0.209	0.870	0.022	0.009	0.215	0.010	0.030	0.006	0.003	0.001
279663	ASTM A-36/A-572-50	0.197	0.860	0.022	0.007	0.214	0.020	0.020	0.006	0.002	0.001

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
179576	260715962A	63.411(KSI)	77.693(KSI)	23(%)
179576	260715963A	63.324(KSI)	78.322(KSI)	21(%)
279663	260715848A	65.681(KSI)	79.095(KSI)	25(%)
279663	260715849A	65.998(KSI)	79.572(KSI)	25(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
179576	260801875A	20	10.0000	5.7500	12.2000	44.600	0000093954	000060	1001032125	4092
179576	260801876A	20	10.0000	5.7500	12.2000	44.600	0000093954	000060	1001032125	4092
279663	260801878A	20	10.0000	5.7500	12.2000	44.600	0000093954	000060	1001032125	4092

FIN DE DATOS											