




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 12.02.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
180956	ASTM A-36/A-572-50	0.208	0.840	0.021	0.008	0.180	0.030	0.030	0.007	0.003	0.001	
180957	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.850	0.024	0.005	0.184	0.020	0.020	0.007	0.005	0.001	
278907	ASTM A-36/A-572-50	0.218	0.840	0.019	0.004	0.231	0.010	0.020	0.007	0.004	0.001	
280917	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.840	0.014	0.005	0.202	0.020	0.010	0.006	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
180956	260801568A	62.179 (KSI)	79.415 (KSI)	23 (%)
180956	260801569A	64.187 (KSI)	79.843 (KSI)	21 (%)
180957	260801579A	62.894 (KSI)	78.956 (KSI)	23 (%)
180957	260801580A	63.572 (KSI)	78.901 (KSI)	22 (%)
278907	260801589A	56.980 (KSI)	75.388 (KSI)	24 (%)
278907	260801590A	57.961 (KSI)	76.544 (KSI)	25 (%)
280917	260801585A	63.025 (KSI)	79.741 (KSI)	22 (%)
280917	260801586A	63.673 (KSI)	79.647 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
180956	260801683A	15	12.0000	8.0000	12.2000	59.500	0000093953	000040	1001032828	4091
180957	260801683A	15	12.0000	8.0000	12.2000	59.500	0000093953	000040	1001032828	4091
278907	260801685A	15	12.0000	8.0000	12.2000	59.500	0000093953	000040	1001032828	4091
280917	260801685A	15	12.0000	8.0000	12.2000	59.500	0000093953	000040	1001032828	4091
280917	260801800A	15	12.0000	8.0000	12.2000	59.500	0000093953	000040	1001032828	4091

FIN DE DATOS