




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 13.02.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA											
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB
181059	ASTM A-36/A-572-50	0.220	0.880	0.021	0.007	0.226	0.010	0.020	0.006	0.004	0.001
181062	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.830	0.016	0.009	0.209	0.030	0.030	0.007	0.002	0.001

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
181059	260802035A	58.123 (KSI)	74.729 (KSI)	23 (%)
181059	260802036A	58.746 (KSI)	75.680 (KSI)	25 (%)
181062	260802041A	57.331 (KSI)	75.195 (KSI)	24 (%)
181062	260802042A	59.317 (KSI)	75.271 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
181059	260802039A	15	12.0000	8.0000	12.2000	59.500	0000093953	000040	1001033397	4091
181059	260802040A	15	12.0000	8.0000	12.2000	59.500	0000093953	000040	1001033397	4091
181062	260802043A	15	12.0000	8.0000	12.2000	59.500	0000093953	000040	1001033397	4091

FIN DE DATOS