




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 22.02.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
180732	ASTM A-36/A-572-50	0.195	0.840	0.028	0.007	0.231	0.030	0.020	0.005	0.003	0.001	
281404	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.860	0.023	0.009	0.206	0.020	0.070	0.006	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
180732	260801291A	64.170 (KSI)	78.652 (KSI)	21 (%)
180732	260801292A	64.828 (KSI)	78.899 (KSI)	22 (%)
281404	260802628A	64.981 (KSI)	78.273 (KSI)	22 (%)
281404	260802629A	62.527 (KSI)	76.422 (KSI)	24 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
180732	260802648A	25	8.0000	5.2500	12.2000	31.300	0000093954	000030	1001037455	4092
180732	260802649A	25	8.0000	5.2500	12.2000	31.300	0000093954	000030	1001037455	4092
180732	260802650A	25	8.0000	5.2500	12.2000	31.300	0000093954	000030	1001037455	4092
180732	260802651A	25	8.0000	5.2500	12.2000	31.300	0000093954	000030	1001037455	4092
281404	260802651A	25	8.0000	5.2500	12.2000	31.300	0000093954	000030	1001037455	4092

FIN DE DATOS