




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 22.02.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
181399	ASTM A-36/A-572-50	0.188	0.840	0.021	0.006	0.217	0.010	0.020	0.005	0.003	0.001	
281404	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.860	0.023	0.009	0.206	0.020	0.070	0.006	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
181399	260802524A	58.960 (KSI)	76.005 (KSI)	24 (%)
181399	260802525A	60.230 (KSI)	77.038 (KSI)	26 (%)
181399	260802655A	60.230 (KSI)	77.038 (KSI)	26 (%)
281404	260802628A	64.981 (KSI)	78.273 (KSI)	22 (%)
281404	260802629A	62.527 (KSI)	76.422 (KSI)	24 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
181399	260802655A	25	8.0000	5.2500	12.2000	31.300	0000093954	000030	1001037448	4092
181399	260802656A	25	8.0000	5.2500	12.2000	31.300	0000093954	000030	1001037448	4092
281404	260802652A	25	8.0000	5.2500	12.2000	31.300	0000093954	000030	1001037448	4092
281404	260802654A	25	8.0000	5.2500	12.2000	31.300	0000093954	000030	1001037448	4092
281404	260802655A	25	8.0000	5.2500	12.2000	31.300	0000093954	000030	1001037448	4092

FIN DE DATOS