




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 21.02.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
280650	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.840	0.015	0.005	0.212	0.020	0.020	0.005	0.004	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO												
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.								
280650	260801185A	60.923 (KSI)	78.259 (KSI)	23 (%)								
280650	260801186A	61.215 (KSI)	78.493 (KSI)	22 (%)								
PRODUCTO EMBARCADO												
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE		
280650	260801192A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000093138	000090	1001036929	3876		
280650	260801193A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000093138	000090	1001036929	3876		
280650	260801194A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000093138	000090	1001036929	3876		
FIN DE DATOS												