




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 01.03.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
281286	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.890	0.013	0.006	0.241	0.020	0.020	0.007	0.003	0.001	
281336	ASTM A-36/A-572-50	0.202	0.900	0.023	0.005	0.226	0.020	0.020	0.005	0.005	0.001	
281446	ASTM A-36/A-572-50	0.211	0.850	0.017	0.005	0.225	0.040	0.030	0.007	0.004	0.001	
281449	ASTM A-36/A-572-50	0.187	0.830	0.017	0.006	0.189	0.030	0.020	0.006	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
281286	260802513A	59.005 (KSI)	75.704 (KSI)	23 (%)
281286	260802514A	58.457 (KSI)	75.937 (KSI)	23 (%)
281286	260802807A	55.595 (KSI)	76.852 (KSI)	21 (%)
281336	260802562A	65.150 (KSI)	78.121 (KSI)	21 (%)
281336	260802563A	65.801 (KSI)	77.922 (KSI)	22 (%)
281336	260802778A	59.615 (KSI)	77.528 (KSI)	23 (%)
281446	260802688A	52.858 (KSI)	75.392 (KSI)	24 (%)
281446	260802689A	53.536 (KSI)	75.946 (KSI)	22 (%)
281449	260802811A	60.621 (KSI)	77.712 (KSI)	22 (%)
281449	260802812A	60.975 (KSI)	78.549 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
281286	260802537A	30	8.0000	5.2500	12.2000	26.800	0000093953	000010	1001041149	4091
281336	260802568A	25	8.0000	5.2500	12.2000	26.800	0000093953	000010	1001041149	4091
281446	260802835A	8	18.0000	7.5000	12.2000	105.700	0000092814	000100	1001041149	3772
281449	260802812A	8	18.0000	7.5000	12.2000	105.700	0000092814	000100	1001041149	3772

FIN DE DATOS