




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 19.03.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
282115	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.830	0.015	0.005	0.206	0.010	0.020	0.004	0.002	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO												
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.								
282115	260803890A	60.767 (KSI)	79.056 (KSI)	23 (%)								
282115	260803891A	61.805 (KSI)	79.712 (KSI)	21 (%)								
PRODUCTO EMBARCADO												
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE		
282115	260803901A	40	8.0000	4.0000	12.2000	19.340	0000093954	000010	1001047999	4092		
282115	260803902A	45	8.0000	4.0000	12.2000	19.340	0000093954	000010	1001047999	4092		
282115	260803903A	45	8.0000	4.0000	12.2000	19.340	0000093954	000010	1001047999	4092		
FIN DE DATOS												