




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 21.03.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
168019	ASTM A-36/A-572-50	0.185	0.890	0.015	0.005	0.180	0.030	0.040	0.009	0.003	0.013	
182239	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.860	0.017	0.004	0.227	0.020	0.020	0.006	0.002	0.001	
182266	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.810	0.012	0.008	0.205	0.020	0.020	0.005	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
168019	260804040A	58.372(KSI)	76.580(KSI)	22(%)
168019	260804041A	56.302(KSI)	74.889(KSI)	23(%)
182239	260804002A	61.735(KSI)	77.579(KSI)	23(%)
182239	260804003A	61.914(KSI)	77.393(KSI)	22(%)
182266	260804013A	60.155(KSI)	77.263(KSI)	22(%)
182266	260804014A	61.147(KSI)	78.463(KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
168019	260804040A	40	8.0000	4.0000	12.2000	22.300	0000093954	000020	1001048793	4092
182239	260804038A	40	8.0000	4.0000	12.2000	22.300	0000093954	000020	1001048793	4092
182239	260804039A	40	8.0000	4.0000	12.2000	22.300	0000093954	000020	1001048793	4092
182266	260804039A	40	8.0000	4.0000	12.2000	22.300	0000093954	000020	1001048793	4092
182266	260804040A	40	8.0000	4.0000	12.2000	22.300	0000093954	000020	1001048793	4092

FIN DE DATOS