




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 31.03.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
181252	ASTM A-36/A-572-50	0.194	0.850	0.024	0.004	0.241	0.010	0.020	0.006	0.005	0.001	
182512	ASTM A-36/A-572-50	0.195	0.880	0.018	0.005	0.213	0.020	0.030	0.010	0.004	0.002	
282408	ASTM A-36/A-572-50	0.183	0.860	0.019	0.005	0.217	0.020	0.030	0.011	0.005	0.003	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
181252	260802434A	60.131(KSI)	77.714(KSI)	23(%)
181252	260802435A	59.514(KSI)	77.332(KSI)	22(%)
182512	260804612A	59.990(KSI)	76.034(KSI)	22(%)
182512	260804613A	57.514(KSI)	77.034(KSI)	23(%)
282408	260804633A	61.566(KSI)	76.957(KSI)	25(%)
282408	260804634A	62.202(KSI)	77.708(KSI)	25(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
181252	260804636A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	0000093953	000080	1001052981	4091
182512	260804626A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	0000093953	000080	1001052981	4091
182512	260804629A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	0000093953	000080	1001052981	4091
282408	260804636A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	0000093953	000080	1001052981	4091

FIN DE DATOS