




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 15.04.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
282325	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.840	0.015	0.004	0.202	0.030	0.020	0.009	0.004	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
282325	260805439A	61.004 (KSI)	78.841 (KSI)	23 (%)
282325	260805440A	61.793 (KSI)	79.348 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
282325	260805444A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	0000093953	000080	1001058979	4091
282325	260805445A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	0000093953	000080	1001058979	4091
282325	260805446A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	0000093953	000080	1001058979	4091

FIN DE DATOS