




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 21.04.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
183206	ASTM A-36/A-572-50	0.184	0.890	0.017	0.004	0.246	0.020	0.020	0.004	0.002	0.001	
283065	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.890	0.017	0.007	0.228	0.020	0.030	0.004	0.002	0.001	
283066	ASTM A-36/A-572-50	0.186	0.850	0.015	0.007	0.205	0.020	0.020	0.004	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
183206	260805904A	57.251(KSI)	77.457(KSI)	24(%)
183206	260805905A	55.442(KSI)	75.553(KSI)	24(%)
283065	260805897A	56.436(KSI)	74.976(KSI)	25(%)
283065	260805898A	55.984(KSI)	74.737(KSI)	23(%)
283066	260805891A	57.658(KSI)	77.866(KSI)	25(%)
283066	260805892A	57.919(KSI)	77.589(KSI)	26(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
183206	260805910A	8	18.0000	7.5000	12.2000	105.700	0000095522	000130	1001061648	4453
283065	260805897A	8	18.0000	7.5000	12.2000	105.700	0000095522	000130	1001061648	4453
283065	260805898A	8	18.0000	7.5000	12.2000	105.700	0000095522	000130	1001061648	4453
283066	260805897A	8	18.0000	7.5000	12.2000	105.700	0000095522	000130	1001061648	4453

FIN DE DATOS