




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 23.04.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
282759	ASTM A-36/A-572-50	0.189	0.840	0.017	0.006	0.220	0.020	0.020	0.004	0.002	0.001	
283146	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.870	0.013	0.008	0.211	0.010	0.020	0.003	0.002	0.001	
283147	ASTM A-36/A-572-50	0.184	0.880	0.017	0.008	0.195	0.010	0.010	0.003	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
282759	260805218A	58.315 (KSI)	77.409 (KSI)	22 (%)
282759	260805219A	61.407 (KSI)	79.169 (KSI)	21 (%)
282759	260805288A	58.315 (KSI)	77.409 (KSI)	22 (%)
283146	260806025A	62.204 (KSI)	77.529 (KSI)	23 (%)
283146	260806026A	62.194 (KSI)	77.408 (KSI)	22 (%)
283147	260806029A	59.377 (KSI)	76.021 (KSI)	24 (%)
283147	260806030A	59.525 (KSI)	76.337 (KSI)	24 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
282759	260805220A	18	14.0000	6.7500	12.2000	44.600	0000093953	000060	1001062601	4091
283146	260806028A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000095605	000030	1001062601	4453
283146	260806029A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000095605	000030	1001062601	4453
283147	260806029A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000095605	000030	1001062601	4453

FIN DE DATOS