




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 30.04.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
283314	ASTM A-992-50	0.210	0.880	0.015	0.006	0.214	0.030	0.020	0.006	0.002	0.001	
283315	ASTM A-992-50	0.180	0.900	0.016	0.008	0.207	0.030	0.030	0.006	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
283314	260806430A	61.695 (KSI)	77.868 (KSI)	23 (%)
283314	260806431A	61.496 (KSI)	77.757 (KSI)	21 (%)
283315	260806454A	62.165 (KSI)	79.230 (KSI)	22 (%)
283315	260806455A	62.634 (KSI)	79.337 (KSI)	20 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
283314	260806459A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.700	0000095574	000090	1001065840	4481
283315	260806455A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.700	0000095574	000090	1001065840	4481
283315	260806456A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.700	0000095574	000090	1001065840	4481

FIN DE DATOS