




| | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|---|
| CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. | FECHA EMISION 05.05.2008 | PAGINA 1 | NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO |
| DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 . | | | |
| PRODUCTO Vigas | | | |

| COMPOSICION QUIMICA | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|-----------|--------------|------------|---------|------------|--------------|-------|--|
| COLADA | ESPECIFICACION | C | MN | P | S | SI | CU | CR | MO | V | NB/CB | |
| 283411 | ASTM A-992-50 | 0.200 | 0.860 | 0.018 | 0.004 | 0.212 | 0.010 | 0.020 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | |
| PRUEBAS AL PRODUCTO | | | | | | | | | | | | |
| COLADA | NO. PAQUETE | L. ELASTICO | R. TENSION | % ELON. | | | | | | | | |
| 283411 | 260806647A | 58.791(KSI) | 75.288(KSI) | 23(%) | | | | | | | | |
| 283411 | 260806648A | 58.015(KSI) | 75.024(KSI) | 25(%) | | | | | | | | |
| PRODUCTO EMBARCADO | | | | | | | | | | | | |
| COLADA | NO. PAQUETE | NO. PZAS. | PERALTE (Plg.) | PATIN (Plg.) | LARGO (m) | PESO (Lb/Ft) | PEDIDO | PARTIDA | ENTREGA | PED. CLIENTE | | |
| 283411 | 260806654A | 8 | 18.0000 | 7.5000 | 12.2000 | 96.700 | 0000095574 | 000070 | 1001066993 | 4481 | | |
| 283411 | 260806655A | 8 | 18.0000 | 7.5000 | 12.2000 | 96.700 | 0000095574 | 000070 | 1001066993 | 4481 | | |
| 283411 | 260806656A | 10 | 18.0000 | 7.5000 | 12.2000 | 96.700 | 0000095574 | 000070 | 1001066993 | 4481 | | |
| FIN DE DATOS | | | | | | | | | | | | |