




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 04.06.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
284060	ASTM A-36/A-572-50	0.197	0.840	0.012	0.005	0.231	0.020	0.010	0.005	0.003	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO												
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.								
284060	260808276A	59.989 (KSI)	79.051 (KSI)	28 (%)								
284060	260808277A	60.416 (KSI)	79.640 (KSI)	26 (%)								
PRODUCTO EMBARCADO												
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE			
284060	260808277A	28	10.0000	5.7500	12.2000	0000097629	000030	1001079320	4678			
284060	260808278A	24	10.0000	5.7500	12.2000	0000097629	000030	1001079320	4678			
284060	260808279A	24	10.0000	5.7500	12.2000	0000097629	000030	1001079320	4678			
FIN DE DATOS												