




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 06.06.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
184443	ASTM A-36/A-572-50	0.208	0.840	0.014	0.005	0.218	0.010	0.020	0.004	0.002	0.001	
184449	ASTM A-36/A-572-50	0.206	0.870	0.017	0.005	0.209	0.020	0.020	0.005	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
184443	260808333A	60.449 (KSI)	78.688 (KSI)	28 (%)
184443	260808334A	61.317 (KSI)	79.201 (KSI)	26 (%)
184449	260808351A	58.875 (KSI)	77.305 (KSI)	27 (%)
184449	260808352A	58.780 (KSI)	78.373 (KSI)	29 (%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
184443	260808381A	24	10.0000	5.7500	12.2000	0000097629	000040	1001079999	4678
184449	260808383A	20	10.0000	5.7500	12.2000	0000097629	000040	1001079999	4678
184449	260808384A	20	10.0000	5.7500	12.2000	0000097629	000040	1001079999	4678

FIN DE DATOS