




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 01.07.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
184207	ASTM A-36/A-572-50	0.197	0.860	0.012	0.006	0.217	0.020	0.020	0.005	0.002	0.001	
184441	ASTM A-36/A-572-50	0.209	0.840	0.017	0.004	0.208	0.010	0.020	0.004	0.002	0.001	
184449	ASTM A-36/A-572-50	0.206	0.870	0.017	0.005	0.209	0.020	0.020	0.005	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
184207	260807991A	56.355 (KSI)	74.680 (KSI)	24 (%)
184207	260807992A	56.926 (KSI)	75.901 (KSI)	23 (%)
184207	260808080A	58.122 (KSI)	76.285 (KSI)	21 (%)
184207	260808186A	56.532 (KSI)	73.884 (KSI)	27 (%)
184441	260808416A	57.499 (KSI)	74.689 (KSI)	25 (%)
184441	260808428A	57.194 (KSI)	74.654 (KSI)	27 (%)
184441	260808429A	62.574 (KSI)	77.204 (KSI)	24 (%)
184441	260808442A	61.315 (KSI)	78.313 (KSI)	22 (%)
184441	260808461A	61.478 (KSI)	78.355 (KSI)	21 (%)
184449	260808351A	58.875 (KSI)	77.305 (KSI)	27 (%)
184449	260808352A	58.780 (KSI)	78.373 (KSI)	29 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Lb/Ft)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
184207	260808442A	24	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	4678	0000097629	000030	1001080516
184441	260808442A	24	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	4678	0000097629	000030	1001080516
184449	260808391A	20	10.0000	5.7500	12.2000	38.688	4678	0000097629	000040	1001080516
184449	260808393A	24	10.0000	5.7500	12.2000	38.688	4678	0000097629	000040	1001080516

FIN DE DATOS