




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 10.07.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA											
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB
285103	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.870	0.016	0.004	0.215	0.050	0.030	0.007	0.003	0.001
482254	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.850	0.013	0.005	0.212	0.020	0.020	0.005	0.002	0.001

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
285103	260810563A	56.482(KSI)	76.495(KSI)	24(%)
285103	260810564A	56.421(KSI)	76.897(KSI)	23(%)
482254	260810567A	57.557(KSI)	76.592(KSI)	22(%)
482254	260810568A	56.391(KSI)	75.338(KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Lb/Ft)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
285103	260810564A	12	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	4678	0000097629	000090	1001094158
482254	260810568A	12	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	4678	0000097629	000090	1001094158
482254	260810569A	12	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	4678	0000097629	000090	1001094158

FIN DE DATOS
