




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 03.08.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
184656	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.860	0.013	0.007	0.223	0.030	0.060	0.007	0.002	0.001	
184657	ASTM A-36/A-572-50	0.186	0.830	0.016	0.008	0.205	0.010	0.020	0.005	0.004	0.001	
185798	ASTM A-36/A-572-50	0.199	0.850	0.022	0.005	0.204	0.030	0.030	0.009	0.003	0.001	
285458	ASTM A-36/A-572-50	0.205	0.840	0.014	0.005	0.198	0.020	0.020	0.006	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
184656	260808952A	60.092(KSI)	76.293(KSI)	22(%)
184656	260808953A	60.007(KSI)	75.454(KSI)	21(%)
184657	260808945A	60.957(KSI)	76.123(KSI)	21(%)
184657	260808946A	59.716(KSI)	75.013(KSI)	22(%)
185798	260811568A	58.300(KSI)	77.281(KSI)	22(%)
185798	260811581A	59.066(KSI)	78.163(KSI)	24(%)
285458	260811597A	61.814(KSI)	77.383(KSI)	22(%)
285458	260811598A	63.427(KSI)	77.273(KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
184656	260808952C	16	10.0000	4.0000	12.2000	22.320	OC4840	0000100036	000030	1001104842
184657	260808952C	16	10.0000	4.0000	12.2000	22.320	OC4840	0000100036	000030	1001104842
185798	260811581A	12	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	OC4840	0000100036	000060	1001104842
285458	260811605A	12	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	OC4840	0000100036	000060	1001104842
285458	260811606A	12	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	OC4840	0000100036	000060	1001104842

FIN DE DATOS