




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 06.08.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
185681	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.840	0.010	0.006	0.211	0.020	0.010	0.005	0.002	0.001	
185733	ASTM A-36/A-572-50	0.183	0.840	0.023	0.005	0.223	0.040	0.030	0.007	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
185681	260811387A	56.998 (KSI)	75.071 (KSI)	23 (%)
185681	260811388A	56.423 (KSI)	75.075 (KSI)	22 (%)
185681	260811491A	56.998 (KSI)	75.071 (KSI)	23 (%)
185681	260811702A	59.704 (KSI)	78.409 (KSI)	22 (%)
185733	260811377A	56.536 (KSI)	76.760 (KSI)	22 (%)
185733	260811378A	58.774 (KSI)	76.999 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
185681	260811387A	15	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	OC4840	0000100036	000050	1001105898
185733	260811386A	15	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	OC4840	0000100036	000050	1001105898
185733	260811387A	15	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	OC4840	0000100036	000050	1001105898

FIN DE DATOS