




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 10.08.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
185944	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.930	0.028	0.006	0.216	0.030	0.020	0.006	0.005	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO												
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.								
185944	260812076A	59.443 (KSI)	77.033 (KSI)	21 (%)								
185944	260812077A	62.507 (KSI)	78.581 (KSI)	22 (%)								
185944	260812579A	60.849 (KSI)	77.751 (KSI)	23 (%)								
PRODUCTO EMBARCADO												
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA		
185944	260812580A	24	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	OC4944	0000100373	000010	1001107737		
FIN DE DATOS												