




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 31.08.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
186856	ASTM A-36/A-572-50	0.195	0.860	0.020	0.004	0.239	0.020	0.020	0.008	0.004	0.008	
186860	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.840	0.011	0.007	0.231	0.030	0.020	0.007	0.002	0.008	
269130	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.850	0.011	0.008	0.218	0.020	0.020	0.005	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO									
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON. 8"		
186856	260813705A	67.226(KSI)	79.466(KSI)	24(%)					
186856	260813706A	66.323(KSI)	79.438(KSI)	23(%)					
186860	260813717A	58.900(KSI)	77.131(KSI)	26(%)					
186860	260813718A	59.473(KSI)	77.275(KSI)	25(%)					
			64(KSI)	80(KSI)	20(%)				
			64(KSI)	78(KSI)	22(%)				
269130	260813734A	59.642(KSI)	76.964(KSI)	27(%)					
269130	260813735A	60.221(KSI)	77.991(KSI)	25(%)					

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
186856	260813735A	12	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	OC4840	0000100036	000080	1001116195
186860	260813732A	12	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	OC4840	0000100036	000080	1001116195
186860	260813733A	12	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	OC4840	0000100036	000080	1001116195
269130	260813735A	12	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	OC4840	0000100036	000080	1001116195

FIN DE DATOS