




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 03.09.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
186626	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.870	0.013	0.005	0.202	0.010	0.010	0.005	0.003	0.001	
186793	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.850	0.013	0.008	0.200	0.030	0.030	0.012	0.004	0.004	
186948	ASTM A-36/A-572-50	0.201	0.860	0.014	0.005	0.210	0.020	0.020	0.005	0.003	0.005	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
186626	260813299A	58.201(KSI)	77.117(KSI)	20(%)
186626	260813300A	61.090(KSI)	78.749(KSI)	21(%)
186626	260813897A	63.872(KSI)	79.521(KSI)	20(%)
186626	260813898A	64.121(KSI)	78.723(KSI)	21(%)
186793	260813899A	65.023(KSI)	79.904(KSI)	20(%)
186793	260813900A	63.361(KSI)	79.202(KSI)	21(%)
186948	260813901A	65.323(KSI)	79.075(KSI)	21(%)
186948	260813902A	64.180(KSI)	77.493(KSI)	20(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
186626	260813898A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	OC4840	0000100036	000010	1001117176
186626	260813899A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	OC4840	0000100036	000010	1001117176
186793	260813899A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	OC4840	0000100036	000010	1001117176
186948	260813902A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	OC4840	0000100036	000010	1001117176

FIN DE DATOS