




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 02.09.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
285901	ASTM A-36/A-572-50	0.184	0.860	0.022	0.009	0.205	0.020	0.020	0.005	0.004	0.001	
285902	ASTM A-36/A-572-50	0.189	0.860	0.016	0.005	0.224	0.020	0.020	0.006	0.004	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
285901	260812541A	60.026 (KSI)	78.496 (KSI)	25 (%)
285901	260812542A	60.405 (KSI)	78.789 (KSI)	23 (%)
285901	260812543A	60.026 (KSI)	78.496 (KSI)	25 (%)
285901	260812544A	60.405 (KSI)	78.789 (KSI)	23 (%)
285901	260812554A	60.026 (KSI)	78.496 (KSI)	25 (%)
285902	260812397A	58.616 (KSI)	76.258 (KSI)	23 (%)
285902	260812398A	61.913 (KSI)	78.114 (KSI)	22 (%)
285902	260812546A	61.272 (KSI)	77.820 (KSI)	22 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
285901	260812572A	24	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	4946	0000100389	000030	1001116878
285901	260812573A	24	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	4946	0000100389	000030	1001116878
285901	260812574A	24	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	4946	0000100389	000030	1001116878
285902	260812574A	24	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	4946	0000100389	000030	1001116878

FIN DE DATOS