




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 12.09.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
187167	ASTM A-36/A-572-50	0.195	0.860	0.019	0.005	0.219	0.030	0.030	0.005	0.002	0.006	
283077	ASTM A-36/A-572-50	0.195	0.870	0.016	0.007	0.212	0.010	0.020	0.004	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
187167	260814223A	59.095 (KSI)	78.005 (KSI)	21 (%)
187167	260814224A	57.564 (KSI)	77.483 (KSI)	23 (%)
283077	260806571A	61.646 (KSI)	78.073 (KSI)	24 (%)
283077	260806572A	61.281 (KSI)	77.623 (KSI)	24 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
187167	260814225A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	OC4840	0000100036	000090	1001120507
187167	260814226A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	OC4840	0000100036	000090	1001120507
187167	260814228A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	OC4840	0000100036	000090	1001120507
283077	260814228A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	OC4840	0000100036	000090	1001120507

FIN DE DATOS