




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 11.09.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
285053	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.860	0.010	0.004	0.223	0.020	0.010	0.005	0.002	0.001	
285812	ASTM A-36/A-572-50	0.198	0.850	0.019	0.008	0.214	0.040	0.040	0.011	0.003	0.001	
286735	ASTM A-36/A-572-50	0.206	0.870	0.013	0.006	0.227	0.010	0.020	0.004	0.003	0.006	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
285053	260810528D	58.289 (KSI)	76.020 (KSI)	25 (%)
285053	260810529A	57.529 (KSI)	75.696 (KSI)	24 (%)
285812	260812196A	58.047 (KSI)	78.454 (KSI)	24 (%)
285812	260812197A	58.788 (KSI)	78.829 (KSI)	23 (%)
285812	260812339A	60.876 (KSI)	76.513 (KSI)	23 (%)
286735	260814169A	57.134 (KSI)	76.835 (KSI)	21 (%)
286735	260814171A	57.086 (KSI)	77.528 (KSI)	22 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
285053	260810633A	12	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	4946	0000100389	000060	1001120128
285812	260812567A	24	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	4946	0000100389	000030	1001120128
286735	260814187A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	OC4840	0000100036	000090	1001120128

FIN DE DATOS