




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 01.11.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
185041	ASTM A-36/A-572-50	0.217	0.850	0.016	0.005	0.210	0.010	0.010	0.004	0.002	0.001	
185506	ASTM A-36/A-572-50	0.204	0.880	0.020	0.006	0.212	0.030	0.020	0.008	0.004	0.001	
284694	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.840	0.018	0.006	0.230	0.020	0.020	0.005	0.004	0.001	
285170	ASTM A-36/A-572-50	0.198	0.850	0.014	0.006	0.205	0.030	0.040	0.012	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
185041	260810484A	54.445 (KSI)	75.273 (KSI)	26 (%)
185041	260810485A	53.731 (KSI)	74.892 (KSI)	24 (%)
185506	260810782A	56.155 (KSI)	78.276 (KSI)	23 (%)
185506	260810783A	56.313 (KSI)	77.893 (KSI)	22 (%)
284694	260810487A	54.321 (KSI)	75.546 (KSI)	23 (%)
284694	260810488A	54.991 (KSI)	76.415 (KSI)	22 (%)
285170	260810870A	54.142 (KSI)	74.574 (KSI)	22 (%)
285170	260810871A	55.194 (KSI)	74.167 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
185041	260810767A	9	14.0000	8.0000	12.2000	78.864	OC5288	0000101726	000060	1001138928
185041	260810768A	9	14.0000	8.0000	12.2000	78.864	OC5288	0000101726	000060	1001138928
185506	260810936A	9	14.0000	8.0000	12.2000	78.864	OC5288	0000101726	000060	1001138928
284694	260810768A	9	14.0000	8.0000	12.2000	78.864	OC5288	0000101726	000060	1001138928
285170	260810939A	9	14.0000	8.0000	12.2000	78.864	OC5288	0000101726	000060	1001138928

FIN DE DATOS