




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 01.11.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
187929	ASTM A-36/A-572-50	0.204	0.900	0.021	0.008	0.195	0.030	0.020	0.005	0.004	0.006	
284694	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.840	0.018	0.006	0.230	0.020	0.020	0.005	0.004	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
187929	260815403A	56.588 (KSI)	77.552 (KSI)	25 (%)
187929	260815404A	57.217 (KSI)	77.879 (KSI)	23 (%)
284694	260810487A	54.321 (KSI)	75.546 (KSI)	23 (%)
284694	260810488A	54.991 (KSI)	76.415 (KSI)	22 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
187929	260815431A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	OC5288	0000101726	000070	1001138930
284694	260810769A	9	14.0000	8.0000	12.2000	78.864	OC5288	0000101726	000060	1001138930
284694	260810770A	9	14.0000	8.0000	12.2000	78.864	OC5288	0000101726	000060	1001138930
284694	260810776A	9	14.0000	8.0000	12.2000	78.864	OC5288	0000101726	000060	1001138930

FIN DE DATOS