




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 18.11.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
185560	ASTM A-36/A-572-50	0.194	0.840	0.017	0.005	0.195	0.050	0.030	0.006		0.003	0.001	
285295	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.830	0.017	0.004	0.198	0.020	0.010	0.005		0.005	0.001	
288624	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.870	0.012	0.009	0.210	0.030	0.020	0.007	0.030	0.002	0.005	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
185560	260811032A	58.984 (KSI)	76.679 (KSI)	24 (%)
185560	260811033A	60.098 (KSI)	78.011 (KSI)	22 (%)
285295	260811088A	62.404 (KSI)	78.300 (KSI)	22 (%)
285295	260811089A	62.507 (KSI)	78.581 (KSI)	21 (%)
288624	260816855A	62.540 (KSI)	78.689 (KSI)	21 (%)
288624	260816856A	62.107 (KSI)	78.078 (KSI)	23 (%)
288624	260817190A	58.232 (KSI)	76.501 (KSI)	22 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
185560	260811285A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	OC5288	0000101726	000040	1001144090
285295	260811285A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	OC5288	0000101726	000040	1001144090
288624	260817193A	12	14.0000	8.0000	12.2000	71.424	OC5288	0000101726	000050	1001144090

FIN DE DATOS