




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 27.11.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
188040	ASTM A-36/A-572-50	0.205	0.870	0.022	0.010	0.222	0.020	0.020	0.005	0.003	0.006	
188107	ASTM A-36/A-572-50	0.183	0.840	0.018	0.005	0.202	0.030	0.030	0.006	0.005	0.006	
188109	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.870	0.015	0.007	0.209	0.020	0.020	0.005	0.003	0.006	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
188040	260815527A	63.563(KSI)	78.486(KSI)	22(%)
188040	260815528A	62.364(KSI)	78.096(KSI)	23(%)
188040	260815659A	62.364(KSI)	78.096(KSI)	23(%)
188107	260815420A	54.471(KSI)	75.965(KSI)	22(%)
188107	260815421A	57.607(KSI)	77.682(KSI)	23(%)
188107	260815574A	61.676(KSI)	77.646(KSI)	21(%)
188107	260816083A	58.169(KSI)	79.060(KSI)	23(%)
188109	260815452A	60.720(KSI)	77.345(KSI)	22(%)
188109	260815453A	61.285(KSI)	77.152(KSI)	23(%)
188109	260815581A	62.682(KSI)	76.309(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
188040	260815528A	28	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	5443	0000102220	000010	1001147503
188107	260815581A	24	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	5443	0000102220	000010	1001147503
188109	260815581A	24	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	5443	0000102220	000010	1001147503
188109	260815582A	24	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	5443	0000102220	000010	1001147503

FIN DE DATOS